

氟橡胶内衬可导静电铂金硫化硅胶管

应用

传输食品药品，化妆品的理想选择，尤其适用于需要导静电的有机溶剂作业中。



优点

- ✓ 耐腐蚀、导静电。
- ✓ 内壁光滑、无味、柔软。
- ✓ 纯净度高、不含塑化剂。

材质

铂金硫化硅胶材质，内衬氟橡胶，含导电条，不锈钢钢丝螺旋及聚酯纤维层加强。

工作温度

-60°C +180°C

适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA



技术参数 Technical Data

| 产品编码 No. | 内径 | | 外径 mm | 重量 g/m | 工作压力 bar | 爆破压力 bar | 耐负压 mH2O | 弯曲半径 mm | 包装长度 m |
|----------------|-------|------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | in | mm | | | | | | | |
| HLF1512-013025 | 1/2 | 12.7 | 25.1 | 530 | 10 | 40 | 10 | 45 | 10 |
| HLF1512-019031 | 3/4 | 19 | 31.4 | 700 | 10 | 40 | 10 | 65 | 10 |
| HLF1512-025038 | 1 | 25.4 | 37.8 | 970 | 10 | 40 | 10 | 80 | 10 |
| HLF1512-032044 | 1-1/4 | 32 | 44.2 | 1050 | 10 | 40 | 10 | 120 | 10 |
| HLF1512-038051 | 1-1/2 | 38 | 50.5 | 1410 | 10 | 40 | 10 | 150 | 10 |
| HLF1512-051063 | 2 | 51 | 63.2 | 1660 | 10 | 40 | 10 | 180 | 10 |
| HLF1512-063075 | 2-1/2 | 63.5 | 75.9 | 2000 | 7 | 28 | 10 | 220 | 10 |
| HLF1512-076088 | 3 | 76 | 88.6 | 2430 | 4 | 16 | 10 | 250 | 10 |
| HLF1512-102114 | 4 | 102 | 114 | 3000 | 3 | 12 | 10 | 380 | 10 |